

APPLICATION DU GIORDABETON

Micro mortier minéral hydraulique de surfacage appelé béton ciré en décoration. Mélange de quartz, de marbre et de ciment H.P pour la plus grande partie et de résine liquide pour le mélange.

Sa facilité d'emploi permet une application sur sol, plan de travail, mur, vasque, cabine et receveur de douche, ainsi que sur la plupart des matériaux, faïence, carrelage, BA13, chape ciment et anhydrite, carreaux de plâtre et siporex, ainsi que panneau de bois et aggloméré.

Le support devra être solide, sec sans remontées humides, exempt de graisse, cire et parfaitement dépoussiéré. A chaque support un primaire adapté. L'application se fait à la lisseuse déco inox et au couteau américain en deux couches pour une épaisseur maximale de 2mm.

Le mélange : 1 volume de résine pour 3 volumes de mortier.

La première couche : doit donner la structure et l'accroche, elle sera sans côte mais rugueuse. Ne pas serrer et lisser le produit, poncer légèrement avant la deuxième couche.

La deuxième couche : sera passée dès que le produit n'aura plus de trace d'humidité ou dès qu'il sera praticable à la marche, le serrage de l'enduit sera exécuté au fur et à mesure de la prise de celui-ci. Pour une application le lendemain, humidifier le support.

Le tassement de la matière par une pression progressive sur l'outil contribue à l'aspect et à la dureté du résultat final.

Après 24 heures de séchage : pratiquer un polissage à l'abrasif n° 150 sur une ponceuse orbitale dont le but est d'obtenir une surface soyeuse et nuancée.
Après aspiration des poussières, appliquer 1 couche de Fond dur Béton.

Après 2 heures de séchage : appliquer le Giordaprotect Mono ou le Giordaprotect Duo mat, satiné ou brillant, en 2 couches à 3 ou 4 heures d'intervalle.